

# Transpoxy Tankguard VA

**Code du produit:**  
TO 4.80

Transpoxy Tankguard VA est un revêtement époxy sans solvant approprié pour la protection intérieure de réservoirs. Approuvé pour le contact avec l'eau potable, les huiles d'olive et les boissons alcoolisées avec une teneur en alcool de 50% maximum, conformément à la norme UE 10/2011. Conforme aux normes espagnoles UNE-EN 1186-1: 2002, UNE-EN 1186-3: 2002 et UNE-EN 1186-14: 3003.

## Propriétés physiques:

Couleur	Crème, Rouge-marron
Brillance / Apparence	Brillant
Extrait sec en volume	environ. 100 %
Densité	environ. 1.3 g/ml
COV	environ. 8 g/litre
Point éclair	Both base and hardener > 100°C

## Données d'utilisation:

**Rapport de mélange** En volume, sur base du durcisseur : 67:33 [2:1]

<b>Épaisseur de film</b>	Épaisseur de film sec par couche (µm)	Épaisseur de film mouillé par couche (µm)	Pouvoir couvrant théorique (m²/l)
Gamme	150 - 400	150 - 400	6.6 - 2.5
Conseillé	250	250	4.0

## Temps de durcissement

	Température du substrat		
	10°C	23°C	30°C
Sec au touché	12 Heures	8 Heures	3 Heures
Manipulable	24 Heures	24 Heures	8 Heures
Durcissement à cœur	10 Jours	5 Jours	3 Jours
Vie en pot	2 Heures	45 Minutes	25 Minutes

Les temps de séchage et de durcissement sont déterminés à des températures contrôlées et à une humidité relative inférieure à 85%, et à la moyenne de la plage de film sec du produit. Ils doivent être considérés uniquement à titre indicatif.

Le temps de séchage réel peut être plus court ou plus long en fonction de l'épaisseur du film, de la température, de la ventilation, de l'humidité, du système de peinture précédent, etc.

## Intervalles de recouvrement - voir la section application

voir la section application		Température du substrat							
		10°C		23°C		30°C			
Recouvert de	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
Produits mono-composant									
Produits bicomposant	48 Heures	7 Jours	16 Heures	4 Jours	10 Heures	2 Jours			

Les informations sur le recouvrement sont données à titre indicatif uniquement et sont soumises aux conditions climatiques et environnementales locales. Consultez votre représentant Transocean local pour des recommandations spécifiques.

En règle générale, la meilleure adhérence entre couches est obtenue lorsque la couche suivante est appliquée avant que la couche précédente ne soit complètement durcie. Des temps de recouvrement prolongés ne doivent pas être envisagés en dehors de l'exposition à l'atmosphère ambiante. Après des temps d'exposition prolongés, il peut être nécessaire de rendre la surface rugueuse pour garantir l'adhérence entre les couches.



## Préparation de la surface:

### Acier - grenaillage

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de contamination. Les surfaces doivent être traitées conformément à la norme ISO 8504: 2000.

Tous les bords et angles vifs doivent être rectifiés dans un rayon minimum de 2 mm. Éliminer les éclaboussures de soudure et lisser les cordons de soudure en utilisant des meules à disques, des marteaux burineurs ou d'autres outils électriques appropriés. Les arêtes vives, les cordons de soudure, les coins et les autres zones susceptibles de recevoir une épaisseur de film sec inférieure à celle spécifiée doivent être revêtues de pré-couches de réchappissage.

Les surfaces doivent être sablées à min. Sa 2½ (ISO 8501-1: 2007). Le profil de surface et le motif d'ancrage doivent être compris entre 40 et 70 µm.

Les abrasifs doivent être exempts d'huile, de graisse, d'humidité, de contamination par les chlorures, etc.

### Substrats peints

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de contamination. Les surfaces doivent être traitées conformément à la norme ISO 8504: 2000.

Assurer la compatibilité des substrats revêtus avec le système de peinture sélectionné. Si la partie restante du système de revêtement existant doit être sablée, un abrasif fin doit être utilisé pour éviter d'endommager le système de revêtement.

Lors du recouvrement de substrats peints vieillis, les zones endommagées doivent être affinées jusqu'à un bord sain. Légèrement abraser ou balayer la surface afin de fournir une surface d'accrochage physique pour l'adhérence.

Lors du recouvrement de produits apprêtés au zinc, assurez-vous que l'apprêt a été complètement durci. Les produits à base de sels de zinc doivent être éliminés par un nettoyage à l'eau douce à haute pression.

Contactez votre agence Transocean locale pour plus d'informations.

### Béton

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de contamination. Les surfaces doivent être préparées conformément aux normes NACE N° 6 ou SSPC-SP 13. Enlever les zones poreuses et de moins cohésion en les nettoyant au jet ou en utilisant des outils mécaniques tels que des marteaux burineurs. Enlevez toute la poussière et les débris avant de peindre. En règle générale, la teneur en humidité du substrat ne doit pas dépasser 4% (en poids).



## Application:

### Préparation:

Le produit est fourni dans 2 conteneurs. Toujours mélanger une unité complète dans les proportions fournies. Ne pas mélanger plus de matériau que ce qui peut être utilisé dans la durée de vie en pot spécifiée.

- Agitez la base (partie A) avec un mélangeur mécanique propre.
- Ensuite, ajoutez le contenu entier de l'agent de durcissement (partie B) et mélangez soigneusement.

Évitez de mélanger trop vigoureusement car cela entraînerait une inclusion dans l'air, ce qui pourrait entraîner de mauvais résultats d'application.

Si un diluant est nécessaire, n'ajoutez-le qu'après avoir mélangé les deux composants.

Quelle que soit la température du support, la température minimale conseillée de la peinture mélangée est de 15 ° C. À des températures plus basses, une dilution plus importante peut être nécessaire pour obtenir une viscosité d'application correcte, ce qui peut entraîner une résistance à la coulure plus faible et un durcissement plus lent.

### Conditions:

The temperature of the substrate should be at least 10°C and at least 3°C above the dew point of the air.

Temperature and relative humidity should be measured in the vicinity of the substrate.

In general, the maximum recommended surface temperature is 40°C. Higher steel temperatures are acceptable provided dry-spray is avoided by proper spray application and extra thinning if required. In extreme cases it may be necessary to reduce film thickness in order to avoid sagging.

When applying the paint in confined spaces, provide adequate ventilation during application and drying. Observe local regulations. Please contact your local Transocean representative for a specific recommendation.

### Méthodes:

#### Recommandations pour application Airless

Pression à la buse	200 - 250 bar
Taille de buse	0.53 - 0.58 mm (0.021 - 0.023 in.)
Angle d'application	40 - 80 degrés
Volume de diluant	Amincissement déconseillé

#### Recommandations pour application pistolet conventionnel

Pression	N'est pas applicable
Taille de buse	-
Volume de diluant	-

#### Brosse/Rouleau

Convient uniquement pour application de pré-couches de réchappissage et retouche.

#### Diluant

Ceci est un produit sans solvant.

Ne pas utiliser de diluant sauf pour le nettoyage du matériel. Si une dilution de la couche finale est nécessaire, l'éthanol est recommandé.

#### Nettoyeur

Transocean Epoxy Thinner 6.03



### Instructions d'utilisation supplémentaires

Pour ce type de revêtement, il est conseillé d'utiliser un système airless à alimentation simple et robuste.  
Compression 45: 1, mais de préférence 60: 1.

Les coins, les bords et les cordons de soudure doivent être revêtus de pré-couches de réchappissage avant l'application complète.

Permettre la ventilation pendant et après l'application du système de revêtement. La température de l'air de ventilation doit être comprise entre 20 ° C et 35 ° C. Continuez la ventilation jusqu'à ce que le système soit complètement durci.

Ne pas appliquer le revêtement lorsque la température ambiante sera inférieure à 10 ° C pendant plus de 48 heures après l'application du revêtement.

Après l'application et le durcissement complet de la couche finale, le réservoir doit être rincé et nettoyé une fois avec une solution d'acide citrique à 2-3% dans de l'eau. Ensuite, le réservoir doit être rempli et rincé à l'eau claire.



## Informations supplémentaires sur le produit:

### Stockage et durée de vie

Le produit doit être stocké conformément aux réglementations nationales. Les canettes doivent être conservées dans un espace sec, frais et bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition. Les canettes doivent être bien fermées et conservées dans leurs contenants d'origine jusqu'à leur utilisation.

Les conteneurs partiellement utilisés doivent être refermés de manière sécurisée et stockés conformément à la manière recommandée. (Voir la section 7 de la FDS concernée).

### Santé et sécurité

Respectez les conseils de sécurité indiqués sur l'étiquette du récipient. Une fiche de données de sécurité est disponible sur demande et les réglementations de sécurité nationales ou locales doivent être respectées. Ce produit est destiné à être utilisé par des applicateurs professionnels.

En règle générale, évitez tout contact avec la peau et les yeux en portant une combinaison, des gants, des lunettes de protection, un masque, etc. La pulvérisation doit être effectuée dans des conditions de ventilation appropriées. Ce produit contient des matériaux inflammables et doit être tenu à l'écart des étincelles et des flammes nues. Fumer dans la zone ne devra pas être autorisé. Évitez d'inhaler les vapeurs et les brouillards en prévoyant une ventilation naturelle adéquate et suffisante pour maintenir les concentrations dans l'air inférieures aux Normes d'exposition professionnelle pendant l'application et le séchage des films de peinture.

Dans les opérations où la ventilation naturelle est insuffisante pour y parvenir - p. Ex. travaux de peinture dans des espaces clos - l'exposition doit être contrôlée à l'aide d'une ventilation aspirante locale. Lorsque cela n'est pas raisonnablement praticable, un équipement de protection respiratoire approprié doit être porté. Pour une application par pulvérisation ou lorsque le dépassement des limites probables est susceptible d'être dépassé, utiliser l'équipement respiratoire recommandé dans BS4275: 1974, par exemple. Cette spécification donne des conseils sur la sélection, l'utilisation et la maintenance de divers types d'appareils respiratoires. Protégez les autres personnes dans la zone d'application.

### Limitation de responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies au mieux de nos connaissances. Cependant, nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ni sur l'état du substrat, ni sur les autres facteurs affectant l'utilisation et l'application de ce produit. Par conséquent, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, découlant de la performance du produit ou de toute perte ou dommage résultant de l'utilisation de ce produit. Les utilisateurs doivent d'abord effectuer leurs propres essais afin de s'assurer de l'adéquation du produit à leur destination.

Cette fiche technique remplace toutes les précédentes fiches techniques qui vous ont été fournies concernant ce produit. Il contient des informations importantes qui doivent être communiquées à l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit à l'application et à la surface prévues, car les conditions de la surface et de l'application sont indépendantes de notre volonté. L'utilisateur doit également s'assurer de l'adéquation du produit dans des circonstances autres que celles décrites dans cette fiche technique. L'utilisateur doit également maintenir des procédures de contrôle appropriées. Si des informations supplémentaires sont nécessaires, veuillez contacter notre service technique.

Transocean Coatings applique une politique de développement continu et les données techniques pourraient être révisées à la suite de l'expérience acquise ou de la mise à disposition de nouvelles informations.

---

Print Date 27-3-2024

---

