# Transolac Aluminium

**Código de producto:**
TO 3.11

Un acabado modificado de aluminio alquídico de alta calidad para su uso en entornos marinos e industriales. Tiene una buena adhesión a distintos acabados e imprimadores de mantenimiento.

## Propiedades físicas:

| | |
|---|---|
| Color | Plata |
| Brillo / Apariencia | Brillo |
| Sólidos en volumen | aprox. 40 % |
| Peso específico | aprox. 0.93 g/ml |
| VOC | aprox. 479 g / litro |
| Punto de inflamación | >35°C |

## Datos de uso:

| **Espesor de película seca** | Espesor de película seca por capa (µm) | Espesor de película húmeda por capa (µm) | Rendimiento teórico (m²/l) |
|---|---|---|---|
| Rango | 30 - 50 | 75 - 125 | 13.3 - 8 |
| Recomendado | 35 | 90 | 11.4 |

| **Tiempos de secado** | Temperatura del sustrato | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 10°C | 23°C | 30°C | |
| Seco al tacto | 12 horas | 8 horas | 6 horas | |
| Seco duro | 36 horas | 24 horas | 18 horas | |
| Curado completo | | | | |

Los tiempos de secado y curado se determinan a temperaturas controladas y humedad relativa inferior al 85 %, y con el valor medio del rango de DFT del producto; deben considerarse solo orientativos.
El tiempo de secado real puede ser menor o mayor, dependiendo del espesor de película, temperatura, ventilación, humedad, sistema de pintura anterior, etc.

| **Seco para repintar - Ver la sección de la aplicación** | Temperatura del sustrato | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10°C | | 23°C | | 30°C | | | |
| Repintado con | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| Productos monocomponentes | 24 horas | | 16 horas | | 12 horas | | | |
| Productos 2 componentes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |

Recoating information is for guidance only and varies with local climate and environmental conditions. For specific recommendations, consult your local Transocean representative.
Best intercoat adhesion is achieved when the subsequent coat is applied before the preceding coat has fully cured. Extended recoating intervals apply only to ambient atmospheric exposure. After prolonged exposure, roughen the surface to ensure intercoat adhesion.

## Preparación de la superficie:

**Sustratos pintados**
Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminación. Las superficies deben ser tratados de acuerdo con la norma ISO 8504: 2000.

Garantizar la compatibilidad de los sustratos recubiertos con el sistema de pintura seleccionado. Si la parte restante del sistema de revestimiento existente necesita ser barrido con chorro, abrasivo fino será el empleado para evitar daños en el sistema de recubrimiento.

Póngase en contacto con su oficina local de Transocean para más información.

## Aplicación:

**Mezcla:**

**Condiciones:**

La humedad relativa debe ser <90 % durante la aplicación y el curado, a menos que se indique lo contrario en la documentación del producto. La temperatura del sustrato debe ser ≥5°C y ≥3°C por encima del punto de rocío del aire. La temperatura del aire y la humedad relativa deben medirse a nivel del sustrato.
En general, la temperatura superficial máxima recomendada es de 40°C. Se aceptan temperaturas de sustrato más elevadas siempre que se evite el secado prematuro (dryspray) mediante una aplicación por pulverización adecuada y un adelgazamiento adicional si es necesario. En casos extremos, puede ser necesario reducir el espesor de la película para evitar el goteo.

**Métodos:**

| | | |
|---|---|---|
| **Datos recomendado Pistola "Airless"** | Presión en la boquilla | 120 - 180 bar |
| | | 0.38 - 0.48 mm (0.015 - 0.019 in.) |
| | Ángulo del rociado | 60 - 80 grados |
| | Volumen del diluyente | Thinning not advised. |
| **Datos recomendado Pistola Convencional** | Presión | 3 - 5 bar |
| | Rango de la boquilla | 1.2 - 1.5 mm |
| | Volumen del diluyente | 0 - 5% |
| **Brocha/Rodillo** | Adecuado. Volumen del diluyente: 0 - 5%. | |
| **Diluyente** | Transocean Alkyd Thinner 6.00<br>Evite el excesivo adelgazamiento, ya que dará lugar a la resistencia al descuelgue y retrasa el curado.<br>También puede causar retención de disolvente por consecuencia, posibles ampollas, perno agujereado y una mala adherencia. | |
| **Limpiador** | Transocean Alkyd Thinner 6.00 | |

## Información adicional sobre el producto:

### Almacenamiento y durabilidad

Almacenamiento: Almacene el producto de conformidad con la normativa nacional en una zona seca, fresca y bien ventilada, alejado de fuentes de calor e ignición. Mantenga los materiales en sus envases originales bien cerrados hasta su uso. Vuelva a sellar hermeticamente los envases parcialmente utilizados y guárdelos según lo recomendado (véase la sección 7 de la FDS correspondiente). Vida útil: El valor indicado es un mínimo; consulte la “Guidance to Transocean Coatings Product Datasheets” para más detalles.
Vida útil:  mes

### Salud y seguridad

Observe las advertencias de seguridad en la etiqueta del envase. Una FDS está disponible a solicitud. Cumpla con las normativas de seguridad aplicables. Solo para uso profesional. Use EPP adecuado (mono, guantes, gafas, etc.) para evitar el contacto con la piel y los ojos.
Pulverice en condiciones bien ventiladas. Si el producto es inflamable (véase etiqueta/FDS), manténgalo a distancia de chispas, llamas abiertas y fuentes de calor. Prohibido fumar en el área de trabajo.
Evite inhalar vapores y partículas. Mantenga las concentraciones en el aire por debajo de los OEL mediante ventilación natural durante la aplicación y el secado.
En áreas cerradas con ventilación insuficiente, use ventilación local. Si no es factible, use un respirador adecuado.
Los usuarios deben estar capacitados en su uso.

### Descargo de responsabilidad

La información en esta Ficha Técnica del Producto se proporciona de buena fe y basada en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, Transocean Coatings no puede controlar la calidad del sustrato, la preparación de la superficie, las condiciones de aplicación ni los factores ambientales que puedan afectar la aplicación y el rendimiento del producto. En consecuencia, no aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de este producto ni por cualquier pérdida, daño o lesión derivados de su uso, ya sea directa, indirecta o consecutiva.
En caso de conflicto entre traducciones, la versión en inglés de esta Ficha Técnica del Producto será la autorizada y vinculante.

Esta Ficha Técnica reemplaza a todas las versiones anteriores y debe comunicarse a todos los usuarios. Los usuarios deben:
- Realizar sus propias pruebas para verificar la idoneidad del producto para su aplicación y propósito específicos.
- Confirmar la compatibilidad con los sustratos y condiciones previstos, que están fuera de nuestro control.
- Implementar procedimientos de control de calidad adecuados durante la aplicación.
- Verificar la idoneidad para circunstancias no cubiertas en esta Ficha Técnica.

Transocean Coatings mantiene una política de desarrollo continuo de productos. Los datos técnicos pueden revisarse cuando nueva información o experiencia esté disponible. Para más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

| | |
|---|---|
| MID Number | 311-1003 |
| Print Date | 20-11-2026 |