Transothane Finish

Urun kodu:
TO 3.63

Deniz ve endüstri ortamları için geliştirilmiş yüksek parlaklıkta bir poliüretan sonkat boyadır. Parlaklık ve renk kalıcılığı mükemmel çok dayanıklı bir üründür. Airless püskürtme ekipmanları ile uygulanabilir ve fırça ve rulo uygulamasına uygundur.

Fiziksel ozellikleri:

Renk	Transocean renk seçeneği
Görünüm	Çok Parlak
Hacimce kati madde	yaklaşık olarak 50 %
Ozgul agirlik	yaklaşık olarak 1.25 g/ml
Uçucu organic bileşikler	yaklaşık olarak 442 g/litre
Parlama noktasi	Her iki taban ve sertleştirici >25°C

Kullanim bilgisi:

Karisim orani 6:1

Boya film kalinligi	Kuru film kalinligi her kat icin (µm)	Yas film kalinligi her kat icin (µm)	Teorik yayilma (m²/l)
Min-Max	30 - 60	60 - 120	16.7 - 8.3
Tavsiye edilen	50	100	10.0

Kurlenme zamani

	Yuzey sicakligi			
	10°C	23°C	30°C	
Yuzey (dokunma) kurulugu	2 Saat	1 Saat	30 Dakika	
Sert kuruma	8 Saat	4 Saat	2 Saat	
Tam kurlenme	10 Gün	7 Gün	5 Gün	
Karisim omru	10 Saat	6 Saat	4 Saat	

Kuruma ve kürlenme süreleri, kontrol altındaki sıcaklıklarda ve %85'in altındaki bağıl nem bulunan ortamlarda ve ürün için ortalama DFT aralığında belirlenir ve bu süreler sadece yönlendirme amaçlı düşünülmelidir.
Gerçek kuruma süreleri boya filmi kalınlığı, havalandırma şartları, nem düzeyi ve yüzeye daha önceden uygulanmış olan boya sistemine göre daha kısa ya da daha uzun olarak değişkenlik gösterebilir.

Üzerine Yeni Kat uygulama

	Yuzey sicakligi							
	10°C		23°C		30°C			
Uzerine kat uygulanma	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1K Boyalar								
2K Boyalar	24 Saat	Sonsuz	12 Saat	Sonsuz	8 Saat	Sonsuz		

Recoating information is for guidance only and varies with local climate and environmental conditions. For specific recommendations, consult your local Transocean representative.
Best intercoat adhesion is achieved when the subsequent coat is applied before the preceding coat has fully cured. Extended recoating intervals apply only to ambient atmospheric exposure. After prolonged exposure, roughen the surface to ensure intercoat adhesion.

Yuzey hazirligi:

Boyanmis yuzeyler
Yüzeyin temiz, kuru ve her türlü kirlilikten arındırılmış olması gerekir. Yuzey ISO 8504:2000'e uygun olarak hazirlanmalidir.

Secilen boya sisteminin yuzeydeki eski boya ile uyumlulugundan emin olunmalidir. Yuzeyde bulunan hasarli boya temizlemek icin supurme raspa yapilmali ve boya sisteminin zarar gormesini engellemek icin iyi asindiricilar kullanilmalidir.

Boyali yuzey ustune yapilacak boya uygulamasida hasarli bolgeler sert film tabakasi kalana kadar temizlenmelidir. Hafif kazima veya supurme raspa yuzeye yapisma icin anahtar fiziksel yapiyi saglar.

Cinko astar uzerine yapilcak uygulamada astarin tamamen kurudugundan emin olunmalidir. Cinko tuzu yuksek basincli su ile temizlenmelidir.

Daha fazla bilgi icin lokal transocean ofisinizle iletisime gecin.

Uygulama:

Karisim:

Kondisyon:

Bağıl nem oranı, ürün dokümantasyonunda aksi belirtilmedikçe, uygulama ve kürlenme sırasında %90'ın altında olmalıdır. Alt tabaka sıcaklığı ≥5°C olmalı ve hava çiğ noktasının ≥3°C üzerinde olmalıdır. Hava sıcaklığı ve bağıl nem, alt tabaka düzeyinde ölçülmelidir.
Genel olarak, önerilen maksimum yüzey sıcaklığı 40°C'dir. Daha yüksek alt tabaka sıcaklıkları, uygun püskürtme uygulaması ve gerekirse ek inceltme ile kuru püskürtme (dryspray) önlendiği takdirde kabul edilebilir. Aşırı durumlarda, akma (sagging) oluşmasını önlemek için film kalınlığının azaltılması gerekebilir.

Metod:

Havasiz sprey yol gosterici veriler	Meme basinci	120 - 180 bar
		0.38 - 0.53 mm (0.015 - 0.021 in.)
	Sprey acisi	40 - 80 derece
	Tiner hacmi	0 - 3%
Havali sprey yol gosterici veriler	Basinc	3 - 5 bar
	Meme tipi	1.2 - 1.5 mm
	Tiner hacmi	0 - 5%
Firca / rulo	Uygun. Tiner hacmi: 0 - 5%.	
Tiner	Transocean PU Thinner 6.04 Düşük sarkma direnci ve daha yavaş kürlenmeye neden olacağından aşırı inceltme yapmaktan kaçının	
Temizleyici	Transocean PU Thinner 6.04	

Ek kullanim talimatlari

Metalik renk tonlarına dikkat edin.
Genel olarak metalik renk tonlarının görünümü uygulama yöntemine, koşullara, kalınlığa, yüzey tipine göre değişir. Bu nedenle, metalik renkler bire bir RAL, BS gibi renk kartelalarına göre yapılamaz. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Transocean temsilcinize başvurun.

Ek urun bilgisi:

Depolama ve raf omru

Depolama: Ürünü ulusal düzenlemelere uygun olarak kuru, serin ve iyi havalandırılan bir alanda, ısı ve tutuşma kaynaklarından uzakta saklayınız. Malzemeleri kullanım anına kadar orijinal ambalajlarında sıkıca kapalı tutunuz.

Kısmen kullanılmış kapları güvenli bir şekilde tekrar kapatınız ve önerilen şekilde depolayınız (İlgili Güvenlik Bilgi Formu (GBF) 7. bölümüne bakınız).

Raf ömrü: Belirtilen değer minimum bir değerdir; daha fazla ayrıntı için “Guidance to Transocean Coatings Product Datasheets” na bakınız.

Raf ömrü: Ay

Saglik ve guvenlik

Kabın etiketindeki güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Güvenlik Bilgi Formu (GBF) talep üzerine temin edilebilir. Tüm geçerli ulusal ve yerel güvenlik düzenlemelerine uyunuz. Sadece profesyonel kullanım içindir. Cilt ve göz teması riskini önlemek için uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) (tulum, eldiven, gözlük, solunum koruması vb.) giyiniz. Püskürtme işlemi iyi havalandırılan koşullarda yapılmalıdır. Ürün yanıcı ise (etiket/GBF’ye bakınız), kıvılcım, açık alev ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Çalışma alanında sigara içilmez.
Buhar ve partiküllerin solunmasını önleyiniz. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli doğal havalandırma ile havadaki konsantrasyonları Mesleki Maruziyet Limitleri (OEL) altında tutunuz.
Yetersiz havalandırmalı kapalı alanlarda, lokal egzoz havalandırması kullanınız. Bunun uygulanması mümkün değilse, uygun bir solunum maskesi takınız. Kullanıcılar, doğru kullanım ve sınırlamalar konusunda eğitim almalıdır.

Sorumluluk reddi

Bu Ürün Teknik Veri Sayfası’ndaki bilgiler, iyi niyetle ve mevcut bilgimize dayanarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, Transocean Coatings, ürün uygulamasını ve performansını etkileyebilecek alt tabaka kalitesi, yüzey hazırlığı, uygulama koşulları veya çevresel faktörleri kontrol edememektedir. Bu nedenle, bu ürünün performansından veya kullanımından doğabilecek herhangi bir kayıp, hasar veya yaralanma için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz (doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak). Tercümeler arasında herhangi bir çatışma durumunda, bu Ürün Teknik Veri Sayfası’nın İngilizce versiyonu yetkili ve bağlayıcıdır.
Bu Teknik Veri Sayfası, tüm önceki sürümlerin yerini almaktadır ve tüm kullanıcılara iletilmelidir. Kullanıcılar:
- Ürünün özel uygulamaları ve amaçları için uygunluğunu doğrulamak üzere kendi denemelerini yapmalıdır.
- Hedeflenmiş alt tabakalar ve koşullar ile uyumluluğunu, bunların kontrolümüz dışında olduğunu teyit etmelidir.
- Uygulama sırasında uygun kalite kontrol prosedürlerini uygulamalıdır.
- Bu Teknik Veri Sayfasında yer almayan durumlar için uygunluğu doğrulamalıdır.

Transocean Coatings, sürekli ürün geliştirme politikası izlemektedir. Yeni bilgiler veya deneyimler elde edildiğinde teknik veriler revize edilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Teknik Departmanımız ile iletişime geçiniz.

MID Number	363-1001
Print Date	20-11-2026