

Transurethane Finish PUF 3060

Código de producto:
TO 3.46

Un recubrimiento superior a base de poliuretano para cualquier área expuesta a la atmósfera. El producto provee una excelente durabilidad y ofrece un brillo superior y una muy buena retención del color. También tiene buenas propiedades para la aplicación de capas adicionales, incluso después de una exposición atmosférica prolongada.

Propiedades físicas:

| | |
|----------------------|---|
| Color | Tonos Transocean Color, seleccionados otros colores |
| Brillo / Apariencia | Brillo |
| Sólidos en volumen | aprox. 62 % |
| Peso específico | aprox. 1.3 g/ml |
| VOC | aprox. 360 g / litro |
| Punto de inflamación | Both base and hardener > 40°C |

Datos de uso:

| | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------------|
| Relación de la mezcla | En volumen, base a endurecedor: 75:25 [3:1] | | |
| Espesor de película seca | Espesor de película seca por capa (µm) | Espesor de película húmeda por capa (µm) | Rendimiento teórico (m²/l) |
| Rango | 40 - 80 | 65 - 130 | 15.5 - 7.7 |
| Recomendado | 50 | 80 | 12.4 |

Tiempos de secado

| | Temperatura del sustrato | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------------|
| | 10°C | 23°C | 30°C |
| Seco al tacto | 4 horas | 90 minutos | 45 minutos |
| Seco duro | 12 horas | 6 horas | 4 horas |
| Curado completo | 10 días | 7 días | 5 días |
| Vida útil | 6 horas | 4 horas | 2 horas |

Los datos señalados son tan sólo directrices. El tiempo de secado real / veces puede ser más corto o más largo, dependiendo del espesor de la película, temperatura, ventilación, humedad, anterior sistema de pintura, etc.

Seco para repintar - Ver la sección de la aplicación

| Repintado con | Temperatura del sustrato | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------|---------|------|---------|------|
| | 10°C | | 23°C | | 30°C | |
| | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| Productos monocomponentes | | | | | | |
| Productos 2 componentes | 16 horas | | 8 horas | | 6 horas | |

La información sobre el repintado se proporciona únicamente a modo de orientación y está sujeta a las condiciones ambientales y climáticas locales. Consulte a su representante local de Transocean para obtener recomendaciones específicas.

Como regla general, la mejor adhesión entre capas se logra cuando la capa siguiente se aplica antes de que la capa anterior haya curado por completo. No se deben considerar tiempos de repintado prolongados excepto para la exposición atmosférica ambiental. Después de tiempos de exposición prolongados, puede ser necesario darle rugosidad a la superficie para asegurar la adhesión entre capas.



Preparación de la superficie:

Sustratos pintados

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminación. Las superficies deben ser tratados de acuerdo con la norma ISO 8504: 2000.

Garantizar la compatibilidad de los sustratos recubiertos con el sistema de pintura seleccionado. Si la parte restante del sistema de revestimiento existente necesita ser barrido con chorro, abrasivo fino será el empleado para evitar daños en el sistema de recubrimiento.

Cuando recubra sustratos recubiertos de edad, las áreas dañadas deben ser removidas hasta llegar a una superficie firme. ABRADE Luz o ráfaga de abrasivos de la superficie con el fin de proporcionar una llave física para la adhesión.

Cuando recubra productos de zinc imprimado, garantizar la imprimación se haya curado completamente. Zinc productos sales serán retirados por agua dulce a alta presión.

Póngase en contacto con su oficina local de Transocean para más información.



Aplicación:

Mezcla:

El producto se suministra en 2 envases como una sola unidad. Mezclar siempre una unidad completa en las proporciones suministradas. No mezcle más material del que se puede utilizar dentro de la vida de la mezcla especificado.

Agitar la base (Parte A) con un mezclador mecánico limpio. A continuación, añadir todo el contenido del Agente curante (Parte B) y mezclar bien.

Evitar la mezcla demasiado vigorosa ya que conduce a una inclusión de aire, que puede resultar en resultados de la aplicación pobres. Si se requiere más delgado, sólo añadir después de la mezcla de los dos componentes.

Independientemente de la temperatura del sustrato, la temperatura mínima advertido de la pintura mezclada es de 15 ° C. A temperaturas más bajas, más delgada que se requieran para obtener una viscosidad de aplicación adecuada, lo cual puede resultar en una menor resistencia al pandeo y curado más lento.

Condiciones:

La temperatura del sustrato debe ser de al menos 10 ° C y al menos 3 ° C por encima del punto de rocío del aire. La temperatura y la humedad relativa deberán ser medidas en las cercanías del sustrato.

La temperatura máxima recomendada de la superficie es de aprox. 40 ° C. Temperaturas del acero más altas se seca por aspersión proporcionado aceptable se evita mediante aplicación por pulverización adecuada y adelgazamiento adicional si es necesario. En casos extremos, puede ser necesario reducir el espesor de la película con el fin de evitar que se doble. Al aplicar la pintura en espacios confinados, proporcionar ventilación adecuada durante la aplicación y secado.

Métodos:

Datos recomendado Pistola "Airless"

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Presión en la boquilla | 120 - 180 bar |
| Rango de la boquilla | 0.38 - 0.58 mm (0.015 - 0.023 in.) |
| Ángulo del rociado | 40 - 80 grados |
| Volumen del diluyente | 0 - 3% |

Datos recomendado Pistola Convencional

| | |
|-----------------------|--------------|
| Presión | 3 - 5 bar |
| Rango de la boquilla | 1.2 - 1.5 mm |
| Volumen del diluyente | 0 - 10% |

Brocha/Rodillo

Adecuado. Volumen del diluyente: 0 - 5%.

Diluyente

Transocean PU Thinner 6.04

Si es necesario adelgazar, se debe añadir después de mezclar los dos componentes. El nivel recomendado de diluyente depende del espesor y las condiciones. En ciertas circunstancias, se puede requerir que exceda el nivel indicado de diluyente.

Evite el excesivo adelgazamiento, ya que dará lugar a la resistencia al descuelgue y retrasa el curado. También puede causar retención de disolvente por consecuencia, posibles ampollas, perno agujereado y una mala adherencia.

Limpiador

Transocean PU Thinner 6.04

Instrucciones de uso adicionales

Nota para colores metálicos.

La apariencia de colores metálicos en general dependerá del método de aplicación, las condiciones, el grosor, el tipo de sustrato, etc. Por esta razón, los tonos metálicos no se pueden fabricar exactamente de acuerdo con normas de códigos de color tales como RAL, BS.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Transocean.



Información adicional sobre el producto:

Almacenamiento y durabilidad

El producto debe almacenarse de acuerdo con las normativas nacionales. Las latas deben mantenerse en un lugar seco, fresco y bien ventilado y lejos de fuentes de calor e ignición. Las latas deben mantenerse bien cerradas y en sus envases originales hasta que sean necesarias para su uso.

Los contenedores parcialmente usados deben volver a cerrarse de forma segura y almacenarse de acuerdo con la forma recomendada. (Consulte la sección 7 de la SDS correspondiente).

Salud y seguridad

Respete los avisos de precaución que aparecen en la etiqueta del envase. Disponemos, bajo previa solicitud, de una hoja de datos de seguridad de materiales. Asimismo, deberán respetarse todas las normativas de seguridad nacionales o locales aplicables. Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por aplicadores profesionales. Como norma general, utilice ropa de trabajo, gafas de trabajo, mascarillas, etc. a fin de evitar que el producto entre en contacto directo con los ojos y la piel. El rociado deberá aplicarse en condiciones de ventilación óptimas. No deberá permitirse fumar en el área de trabajo.

Exención de responsabilidades.

La información detallada en esta hoja de datos se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto.

Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.

| | |
|------------|-----------|
| Print Date | 26-6-2024 |
|------------|-----------|

